EUROPEENNE TECHNIQUES DIFFUSION

- Voirie
- Assainissement
- Signalisation

NOUVEAU

EUROGENER® CE60

bitumix CE

ECOLOGIE

A.R.01 D-NEU TRE - SANS SOLVANT - R E C'CLABLE

Emulsion routière, + écologique, à froid, réparations et primaire avant pose d'enrobés à chaud ou froid

USAGES

- **Couche d'accrochage avant pose de revêtements** hydrocarbonés **à chaud** ou **à froid**
- **Traitement des fissures et crevasses** *(3mm maximum)*
  Voir aussi **EURASPHALT,** *spécifiquement mis au point pour cet usage*
- **Enduction de chaussées** constituées de pavages ou de revêtements asphaltiques. *Ces travaux impliquent l'application de gravillons (calibre 0/3) dans l'émulsion fraîchement répandue.*

DESCRIPTION

- Coloris Noir
- **Emulsion de bitume** *(à froid, sans solvant, recyclable...)*
- Agent d'émulsion :
- EUROGENER CE 60 comporte :
  - des dispersions de bitume sous forme de fines particules en milieu aqueux.
  - Un émulsifiant pour stabiliser l'émulsion.

  (L'eau s'évapore ou est absorbée par les minéraux contenus dans le support, laissant le bitume résiduel retrouver progressivement ses propriétés initiales ; il acquiert alors la cohésion et l'adhérence du bitume de base)

Temps de rupture : *laps de temps nécessaire à l'évaporation ou à l'absorption de l'eau*

PROPRIETES

- **Prêt à l'emploi** (application à froid même par temps pluvieux)
- Grande élasticité
- Haut pouvoir d'accrochage
- Rupture rapide : par évaporation ou absorption d'eau dans le support ou par déséquilibre physicochimique au contact des matières minérales même humides.

MISE EN OEUVRE

A froid

Bien agiter le bidon ou le fût

- soit à la brosse ou à la raclette
- soit à l'aide d'un dispositif de pulvérisation alimenté par réservoir ou fût
- soit à l'aide d'un véhicule à rampe d'épandage

Caractéristiques

Coloris	Noir
Polymérisation à 20°C	
Densité à 20°C	
Matières Sèches	
Intervalle application EUROGENER CE 60/ enrobé à chaud	

en fonction des conditions atmosphériques

Conditionnement

Bidon	20 kg
Fût	205 kg

Consommation moyenne

Nettoyage des outils

Stockage

Conservation

Santé

- A Froid: **pas de risque de brûlure**
- **Sans solvant**
- Sans goudron
- Produit fini : inerte, neutre

Environnement

- A Froid : **Economie d'énergie, pas d'émission de Co^2,** faible pollution sonore
- **Sans solvant**
- **Produit fini : inerte,** neutre, **recyclable** avec produits routiers

Informations réglementaires

CE

Selon directives CEE, cf fiche de sécurité

Ces renseignements sont fournis à titre indicatif et ne constituent pas une garantie

SIEGE SOCIAL et Direction Commerciale : Tél 01 47 60 24 27 - Tél 04 34 09 06 40 - Fax 04 90 25 21 66 - E-mail : info@etd.fr - Web : http://www.etd.fr

EUROCONCEPT MS-05/010